



# ***Сее-Вее Е-2060*** ***Си-Би Е-2060***

**Экологически нейтральный препарат для удаления полиуретановых, эпоксидных и других химически стойких лакокрасочных покрытий ВС.**

Средство соответствует требованиям: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,  
(AMS)- 1376B,  
Boeing D6-17487, Rev. M,  
Boeing Co. DPM 5549,  
Douglas CSD-1,  
United Airlines (CSM 5.01),

*Средство одобрено сан. эпидемиологической службой Украины, одобрено Министерством экологии Украины и Государственной авиационной службой при Министерстве транспорта Украины, получило положительное заключение ВИАМ, одобрено Российскими и Украинскими конструкторскими бюро.*

#### **Преимущества средства:**

1. Не содержит галогенных растворителей, фенолов, тяжелых металлов или иных токсичных материалов.
2. Превосходно удаляет полиуретановые, эпоксидные и другие лакокрасочные покрытия.
3. Удерживается на вертикальных, наклонных и перевернутых плоскостях.
4. Медленно высыхает, что обеспечивает максимальное время реакции.
5. Безопасно для всех обычно применяемых в авиастроении металлов, включая высокопрочные стали, за исключением магния в погружном виде.

#### **Применение:**

1. Максимальные результаты достигаются при температуре от 23° С.
  2. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.
  3. Нанести распылителем тонкий слой смывки, начиная с нижней части фюзеляжа вверх. Наносить смывку таким образом, чтобы полностью покрыть плоскость.
  4. Поддерживать поверхность влажной до тех пор, пока краска начнет деформироваться.
  5. Когда краска поднимется, на это может потребоваться от 1 часа до 8 часов (в ночь – для стойких ЛКП), тщательно обработать поверхность щеткой для удаления краски.
  6. При необходимости нанести смывку повторно на те места, где ЛКП не отошло полностью.
  7. Когда вся краска поднимется, использовать щетку или скребок для удаления краски и остатков смывки.
  8. Для наилучшего результата, при смывании остатков краски и смывки использовать водный раствор легкощелочной жидкости для наружной мойки самолетов – Супер Би-210В или Сее-Вее -280 и др.
- Тщательно промыть поверхность струей воды.

#### **Оборудование:**

- применять установку подачи воздуха под давлением (10:1 или 5:1), имеющую 0,5 дюймовый шланг и распылительную веерную насадку;
  - наносить смывку при входном давлении насоса от 80 до 110 psi.
  - можно применять безвоздушный краскораспылитель с соотношением не менее 30:1, с удлинителем с соплом 0,023-0,025 мм (0,584-0,635 дюймов) и углом распыления не более 400.
- Фильтры аппарата и краскораспылителя можно снять.

#### **Характеристики средства:**

Густая, белая жидкость с приятным мягким запахом.  
Не горит, pH: 4,2-4,0.

#### **Меры предосторожности:**

Ознакомиться с прилагаемым Material Safety Data Sheet.  
Работа со смывкой должна выполняться только обученным персоналом.

#### **Транспортировка и хранение:**

Транспортировка без ограничений.  
Хранить в сухом, прохладном месте, с хорошей вентиляцией, вне солнечных лучей, изолированно от источников огня или нагревателей. Срок хранения: 3 года.

---

**Представитель "McGean-Rohco (UK) Ltd" в Украине:**

**ТД "Авиахим", тел/факс: (044) 228-37-47, 522-61-61,**